

附件

2024年山西省公路工程质量检测机构能力验证结果

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
1	晋 GJC 乙 2024-001	山西路桥集团试验检测中心有限公司	满意	满意	满意	/
2	晋 GJC 综乙 2022-020	朔州市畅通公路检测技术咨询有限公司	满意	满意	满意	/
3	晋 GJC 综乙 2022-021	晋城市路网工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
4	晋 GJC 综乙 2020-002	山西诚信通达试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
5	晋 GJC 综乙 2023-001	山西日升达试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
6	晋 GJC 综乙 2022-011	华铁信远检测科技有限公司	满意	满意	满意	/
7	晋 GJC 综丙 2023-008	山西天泽承工程检测有限公司	满意	满意	满意	/
8	晋 GJC 综乙 2022-014	忻州市晋通试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
9	交通 GJC 综甲 2019-040	山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)	满意	满意	满意	/
10	晋 GJC 综乙 2020-003	中铁十二局集团第二工程有限公司计量试验中心	满意	满意	满意	/

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
11	晋 GJC 综乙 2022-018	山西省公路局晋中分局试验室	满意	满意	满意	/
12	晋 GJC 综丙 2023-007	山西正信工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
13	晋 GJC 综丙 2020-001	山西拓佳工程检测有限公司	满意	满意	满意	/
14	晋 GJC 综乙 2022-009	山西恒泰公路工程质量检测中心有限公司	满意	满意	满意	/
15	晋 GJC 丙 2024-001	长治市华仪检验检测有限公司	满意	满意	满意	/
16	晋 GJC 乙 2024-009	阳泉市信鑫盛达工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
17	晋 GJC 乙 2024-005	山西路桥第八工程试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
18	晋 GJC 综乙 2022-005	中铁三局集团第六工程有限公司工程试验中心	满意	满意	满意	/
19	晋 GJC 综丙 2020-006	山西宜通工程技术有限公司	满意	满意	满意	/
20	晋 GJC 综乙 2019-009	山西路桥第五工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
21	晋 GJC 综乙 2022-016	山西省公路局阳泉分局试验室	满意	满意	满意	/
22	交通 GJC 综甲 2019-086	山西交院试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
23	晋 GJC 综乙 2020-001	中海建(山西)工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
24	晋 GJC 综乙 2022-015	山西弘德诚检验检测有限公司	满意	满意	满意	/

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
25	晋 GJC 综乙 2020-006	临汾市迅捷交通工程质量试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
26	晋 GJC 综丙 2023-003	阳城县鸿达工程质量检测试验中心	满意	满意	满意	/
27	晋 GJC 乙 2024-010	山西长林工程检测有限公司	满意	满意	满意	/
28	晋 GJC 综丙 2022-002	山西广源宸工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
29	晋 GJC 综乙 2022-002	长治市长兴道桥试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
30	晋 GJC 综乙 2021-003	山西广通工程检测有限公司	满意	满意	满意	/
31	晋 GJC 综乙 2022-008	山西铎兴设计检测有限公司	满意	满意	满意	/
32	晋 GJC 综丙 2021-006	山西首科工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
33	晋 GJC 综乙 2020-004	中铁十二局集团第三工程有限公司计量测试中心	满意	满意	满意	/
34	晋 GJC 综乙 2022-019	山西华路通工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
35	晋 GJC 乙 2024-003	山西振兴公路监理有限公司	满意	满意	满意	/
36	晋 GJC 综丙 2023-005	山西恒圣泰公路检测有限公司	满意	满意	满意	/
37	晋 GJC 综丙 2023-006	山西一通监理咨询有限公司	满意	满意	满意	/
38	晋 GJC 综丙 2022-001	山西中鼎建筑工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
39	晋 GJC 综丙 2023-002	山西筑科检测科技有限公司	满意	满意	满意	/
40	晋 GJC 综乙 2022-003	山西施宇公路工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
41	晋 GJC 乙 2024-004	山西天昇测绘检测工程有限公司	满意	满意	满意	/
42	晋 GJC 乙 2024-011	山西立诚交通建设工程试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
43	晋 GJC 综乙 2022-004	山西路鑫工程检测有限公司	满意	满意	满意	/
44	晋 GJC 乙 2024-008	太原市华宝通试验检测有限公司	满意	满意	满意	/
45	晋 GJC 乙 2024-007	山西路众道桥检测技术有限公司	满意	满意	满意	/
46	晋 GJC 综乙 2020-007	山西高原岩土工程勘察设计研究院有限公司	满意	满意	满意	/
47	晋 GJC 乙 2024-006	山西道达工程检测测绘有限公司	满意	满意	满意	/
48	晋 GJC 综乙 2022-006	山西路桥第二工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
49	晋 GJC 综乙 2022-001	华冠天诚检测认证有限公司	满意	满意	满意	/
50	晋 GJC 综丙 2020-002	大同市科建工程质量检测有限公司	满意	满意	满意	/
51	晋 GJC 综乙 2021-005	中铁十五局集团第一工程有限公司中心试验室	满意	满意	满意	/
52	晋 GJC 综乙 2021-004	山西隆坤科瑞建设工程检测有限公司	满意	满意	满意	/

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
53	晋 GJC 综丙 2020-003	山西盛世兴工程技术检测咨询有限公司	满意	满意	满意	/
54	晋 GJC 综乙 2022-017	山西晋一通工程检测技术有限公司	满意	基本满意	基本满意	1.需水量比 Z 比分数: 2.48, 介于 2~3 之间; 2.需水量比: 对比胶砂、试验胶砂流动度试验均超过规定时间。
55	晋 GJC 综乙 2023-003	山西嘉隆达工程试验检测有限公司	满意	基本满意	基本满意	1.需水量比 Z 比分数: 2.48, 介于 2~3 之间; 2.备样及准备阶段: 样品管理员收样未体现收样过程; 3.需水量比: 对比水泥未进行过筛, 也未进行口述是否已过筛。
56	晋 GJC 综乙 2022-013	山西省公路工程质量检测中心	基本满意	满意	基本满意	1.细度 Z 比分数: 2.24, 介于 2~3 之间; 2.备样及准备阶段: 未报出样品编号; 3.细度: 未拍摄修正系数。
57	晋 GJC 乙 2024-002	山西科睿检测服务有限公司	基本满意	满意	基本满意	1.细度 Z 比分数: 2.36, 介于 2~3 之间; 2.备样及准备阶段: 样品管理员收样未体现收样过程; 3.细度: 天平数显未平稳就读数; 试验结束未清理。
58	晋 GJC 综乙 2021-001	山西交通监理咨询检测有限公司	满意	基本满意	基本满意	1.需水量比 Z 比分数: 2.02, 介于 2~3 之间; 2.备样及准备阶段: 未报出样品编号; 3.需水量比: 未体现完成后填写设备使用记录; 记录表格不能体现用料比例。
59	晋 GJC 乙 2024-013	晋中市万堃工程质量检测有限责任公司	基本满意	满意	基本满意	1.细度 Z 比分数: 2.24, 介于 2~3 之间; 2.细度: 使用后未见填写仪器使用记录, 未见样品标识。

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
60	晋 GJC 综乙 2023-002	山西华筑天成土木工程检测有限公司	基本满意	满意	基本满意	<p>1.细度 Z 比分数: 2.27, 介于 2~3 之间;</p> <p>2.备样及准备阶段: 样品管理员收样未体现收样过程;</p> <p>3.细度: 审核人员在视频中全程未出现; 未清理试验室卫生; 试验操作时未佩戴手套。</p>
61	晋 GJC 乙 2024-012	山西晋达交通建设工程监理有限公司 试验检测中心	基本满意	基本满意	基本满意	<p>1.细度 Z 比分数: 2.34, 介于 2~3 之间;</p> <p>需水量比 Z 比分数: 2.48, 介于 2~3 之间;</p> <p>2.备样及准备阶段: 样品管理员未报样品编号;</p> <p>3.细度: 试验前未记录设备使用状态; 未清理试验室卫生;</p> <p>4.需水量比: 水泥未过筛, 也未进行口述是否已过筛; 未使用秒表, 对比胶砂流动度试验超时规定时间, 未清理试验室卫生。</p>
62	晋 GJC 综乙 2021-002	山西交研工程质量检测有限公司	满意	基本满意	基本满意	<p>1.备样及准备阶段: 样品管理员未报样品编号; 试验人员拆样时未检查样品;</p> <p>2.需水量比: 对比水泥未进行过筛, 也未进行口述是否已过筛; 对比胶砂、试验胶砂流动度试验均超时规定时间; 操作时未戴手套; 记录表不能体现试验检测过程。</p>

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
63	晋 GJC 综丙 2020-004	山西天功工程质量检测有限公司	满意	基本满意	基本满意	<p>1.需水量比 Z 比分数: 2.02, 介于 2~3 之间;</p> <p>2.备样及准备阶段: 未报出样品编号; 无任务单; 视频中未显示烘干时间是否满足 5h 要求;</p> <p>3.需水量比: 水泥未过筛, 也未进行口述是否已过筛; 视频中未显示水泥加水时间; 视频中未显示加水水泥时间及测试完成时间; 操作时未戴手套。</p>
64	晋 GJC 综乙 2022-012	山西省公路局忻州分局公路工程 质量检测中心站	满意	基本满意	基本满意	<p>1.备样及准备阶段: 样品管理员未报样品编号; 样品烘干操作不规范, 带盖烘干;</p> <p>2.需水量比: 水泥未进行过筛, 也未进行口述是否已过筛; 对比胶砂和试验胶砂测量流动度扩散直径数据未显示, 人员读数不清楚; 安全意识薄弱, 操作时未佩戴手套、工作服; 原始记录不规范, 多次试验未全部做记录。</p>
65	晋 GJC 综丙 2021-005	山西百佳基业工程质量检测有限公司	基本满意	基本满意	基本满意	<p>1.细度 Z 比分数: 2.24, 介于 2~3 之间;</p> <p>需水量比 Z 比分数: 2.63, 介于 2~3 之间;</p> <p>2.备样及准备阶段: 样品管理员未报样品编号;</p> <p>3.细度: 未及时填写设备使用记录; 两次结果在范围内, 无须进行第三次试验; 操作未佩戴手套; 原始记录中仅体现两名报名人员签字。</p> <p>4.需水量比: 水泥未过筛, 也未进行口述是否已过筛; 未及时填写仪器设备使用记录; 未佩戴手套和工作服; 原始记录中仅体现两名报名人员签字。</p>

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
66	晋 GJC 综丙 2022-003	山西交泰检测技术有限公司	满意	基本满意	基本满意	<p>1.备样及准备阶段：烘干后样品称量不规范；</p> <p>2.需水量比：水泥未进行过筛，也未进行口述是否已过筛；标准砂质量不满足要求；未用秒表记录胶砂流动度试验时间；试验结束后未填写设备使用记录；试验记录数据和游标卡尺精度不一致；未戴手套；记录表格信息未体现胶砂流动度两次实测值；试验胶砂四次试验只体现一次记录。</p>
67	晋 GJC 丙 2024-003	朔州市远翔公路工程质量检测有限公司	满意	基本满意	基本满意	<p>1.备样及准备阶段：样品管理员未报样品编号；无任务单；</p> <p>2.需水量比：水泥未进行过筛，也未进行口述是否已过筛；视频中未显示完成时间；未见填写仪器设备使用记录；未戴口罩；视频中无直径测量值特写。</p>
68	晋 GJC 丙 2024-002	山西汇鼎建设工程质量检测有限公司	满意	基本满意	基本满意	<p>1.备样及准备阶段：缺少样品流转过程，无任务单；烘干后未及时将样品放入干燥器；</p> <p>2.需水量比：水泥未过筛，也未进行口述是否已过筛；标准砂质量多次称取不满足要求；视频中秒表时间未清晰给出；操作时未戴手套；报告中无需水量比环境条件；报告无骑缝章。</p>

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
69	晋 GJC 综乙 2022-007	山西高速公路工程检测有限公司	基本满意	基本满意	基本满意	<p>1.备样及准备阶段：缺少收发样品环节，样品流转不规范；对样品过筛处理、制备不正确。</p> <p>2.细度：第一份粉煤灰筛余质量称取天平缺少调零步骤；第二份未显示归零；未填写设备使用记录；试验操作不规范；未戴手套；</p> <p>3.需水量比：砂未进行过筛，也未进行口述是否已过筛；对比胶砂、试验胶砂流动度试验均超时规定时间；未填写设备使用记录；操作时未戴手套；记录重复填写，存在挪记现象。</p>
70	晋 GJC 综乙 2020-005	山西路尧公路监理检测有限公司	满意	不满意	不满意	<p>1.需水量比 Z 比分数：3.03，大于 3；</p> <p>2.备样及准备阶段：未报样品编号；未检查样品；</p> <p>3.需水量比：未进行过筛，也未进行口述是否已过筛；操作不规范；操作时未戴手套；记录划改不规范，视频中秒表显示时间与原始记录时间不一致。</p>
71	晋 GJC 综丙 2020-005	山西众鼎成检测有限公司	满意	不满意	不满意	<p>1.备样及准备阶段：样品管理员未报样品编号；样品烘干后称量不规范；</p> <p>2.需水量比：水泥未进行过筛，也未进行口述是否已过筛；对比胶砂、试验胶砂流动度试验均超时规定时间；4 次抹平胶砂表面；未见填写仪器设备使用记录；试验操作不熟练；未戴口罩；记录标准原材料质量数据与天平称量精度不一致；胶砂流动度记录结果与游标卡尺精度不一致；记录中胶砂流动度单值单位有误（ml）。</p>

序号	证书编号	企业名称	细度结果	需水量比结果	综合结果	问题描述
72	晋 GJC 综乙 2022-010	山西恒洲工程质量检测有限公司	基本满意	不满意	不满意	<p>1.需水量比 Z 比分数：2.02，介于 2~3 之间；</p> <p>2.备样及准备阶段：无任务单，样品流转不规范；样品称量不规范；</p> <p>3.细度：粉煤灰筛余质量称取显示未归零；仪器设备使用记录使用前未填写状态；试验结束后未打扫；未戴手套；</p> <p>4.需水量比：未进行过筛，也未进行口述是否已过筛；跳桌未空跳；多次抹去胶砂；对比胶砂、试验胶砂流动度试验均超时规定时间；未填写设备使用记录；操作时未戴手套；设备掌握不熟练，操作不规范；记录多次挪记，结论不正确。</p>